

EQUS | UNLIMITED SURFACES

ZERO
BY EQUS

AUREA STONE
OUTDOOR

PHI
BY AUREA STONE



HOJA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ELEMENTO DE PRUEBA	ESPECIFICACIÓN	RESULTADO
DENSIDAD APARENTE	ASTM C97/C97M-09	2.18g/cm3
ABSORCIÓN AL AGUA	ASTM C97/C97M-09	0.02%
DUREZA ESCALA MOH'S	EN101	5
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN	ASTM C880/C880M-09	97.66MPA
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	ASTM C241/C241M-13	36
COEFICIENTE DE EXPANSIÓN TÉRMICA LINEAL	ASTM C531-00(2012)	32.5X10-S/°C
RESISTENCIA QUÍMICA	ASTM C650-04(2009)	NOT AFFECTED
RESISTENCIA A LA ROTURA	ASTMC 648-09	5660 N
PRUEBA DE IMPACTO	With reference to ANSI 2124.6-2007 Section 4.21	SIN DAÑO APARENTE
PRUEBA DE QUEMADURA DE CIGARRILLO	With reference to ANSI 2124.6-2007 Section 5.4	SIN DAÑO APARENTE
PRUEBA DE SARTÉN CALIENTE	With reference to ANSI 2124.6-2007 Section 5.6	SIN DAÑO APARENTE

EQUS | UNLIMITED SURFACES

zero
by EQUS

AUREA STONE
OUTDOOR

phi
by AUREA STONE

